

## ABRASIVO OXIDO DE ALUMINIO # 36 (ALUMINUM OXIDE)

| MALLA CONTROL | LÍMITE INFERIOR | LÍMITE SUPERIOR | % RETENCIÓN |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 35 (0,500 mm) | 45,0%           | 100%            | 55,2%       |



### Composición Química

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 95,48 % |
| Ti O <sub>2</sub>              | 2,5 %   |
| Si O <sub>2</sub>              | 0,86 %  |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0,14 %  |
| Ca O                           | 0,39 %  |
| Mg O                           | 0,24 %  |

### Propiedades

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| FORMA               | Angular                   |
| COLOR               | Oscuro Marrón / Negro     |
| CRISTALINIDAD       | Cristal grueso            |
| DUREZA              | 9 Mosh                    |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA | 3,94                      |
| DENSIDAD            | 117 lbs / ft <sup>3</sup> |

